

diametro proporzionale alle dimensioni del giunto. Iniettare una quantità in eccesso di AR 2.0. Spianare con una spatolina umidificata con liscivante Smooth prima che abbia inizio la filmazione superficiale. Applicare una certa pressione in modo da ottenere un riempimento senza vuoti e una completa adesione del sigillante sui fianchi del giunto.

DATI TECNICI

PARAMETRO E METODO DI PROVA	VALORE
Massa volumica (UNI 8490 – Parte 2^)	1,703 g/ml
Velocità di estrusione (MIT 30)	269,34 g
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +40 °C
Tempo di reticolazione superficiale (MIT 45)	22 minuti
Indurimento completo	1 – 4 settimane, a seconda dello spessore del giunto, della temperatura e dell'umidità
Temperatura di esercizio	da -25 °C a +80 °C
Durezza Shore A (ISO 868)	3 sec. = 24; 15 sec. = 16
Allungamento a rottura (ISO 37 – Type 3)	150 %
Carico a rottura (ISO 37 – Type 3)	0,5 N/mm ²
Modulo elastico al 100% (ISO 37 – Type 3)	0,35 N/mm ²
Allungamento a rottura (UNI EN ISO 8339/A - Supporto in malta – M2)	65 %
Carico a rottura per trazione (UNI EN ISO 8339/A – Supporto in malta – M2)	0,18 N/mm ²
Allungamento massimo di esercizio	10 %
Ritiro	-18 ± 2 %
Verniciabilità	può essere tinteggiato con pitture all'acqua. Si consiglia l'esecuzione di test preliminari
Colore	Bianco
Colore	Bianco
Imballo	cartuccia
Confezione	24x310 ml
Pallet	60 cartoni

CONSUMO

Resa indicativa in metri lineari di una cartuccia di sigillante = $V / (L \times P)$.

V = Contenuto della cartuccia in ml

L = Larghezza sigillatura in mm

P = Profondità sigillatura in mm


STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto e protetto dal calore. Nella confezione originale si mantiene per almeno 24 mesi.

CERTIFICAZIONI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ambito di impiego	EN 15651-1: 2012	F EXT-INT 7,5 P Sigillante per giunti non strutturali per impieghi in facciata. Uso interno ed esterno.
Emissioni COV	GEV Emicode	EC1 plus

			
19			
Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9, I – 39020 Marlengo (BZ) DoP n° 0127/19 EN 15651-1:2012 NB n° 1213			
EN 15651-1:2012: Sigillante per facciate per applicazione all'interno ed esterno (F-EXT/INT 7,5 P)			
Reazione al fuoco	E	EN 15651-1:2012	
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per ambiente e salute	NPD		
Durabilità	Prova Superata		
Tenuta all'acqua ed all'aria	Resistenza al flusso / allo scorrimento		≤ 3 mm
	Perdita di volume		≤ 25%
	Proprietà a trazione (cioè allungamento): a rottura a 23 °C	≥ 25%	

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com . Versione 16.08.2021.