

Torggler

Betoninstandsetzung

UMATIXO

Vorgefertigter Einkomponenten-Thixotropmörtel schrumpffrei, faserverstärkt, schnell abbindend und aushärtend, hohe mechanische Festigkeit, Typ CC und Klasse R4 nach EN 1504-3, für die Befestigung von Kanaldeckeln, lokal begrenzte Reparaturen von Industrieböden in Innen- und Außenbereichen und die Instandsetzung von Stahlbeton.



- Schnelle Aushärtung
- Rasche Entwicklung der mechanischen Festigkeit
- Optimale Wasserundurchlässigkeit
- Beständig gegen CO₂-Penetration
- Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel
- Beständig gegen Tausalze
- Geeignet für Anwendungsfall PCCI
- Entspricht der Beanspruchbarkeitsklasse M2/M3



ANWENDUNGSBEREICHE

- Schnelle Befestigung von Kanaldeckeln, Straßeneinläufen und Einlaufschächten auch bei starker Neigung.
- Schnelle Befestigung von Pfählen und Masten, Verkehrszeichen und Stadtgestaltungselementen.
- Schnelle Reparatur von Betonböden in Innen- und Außenbereichen.

UNTERGRUNDARTEN

Stahlbeton im Allgemeinen.

ART DES ZU VERLEGENDEN MATERIALS

10 cm. Für höhere Stärken ist gewaschener Feinkies (3-7 mm) zuzugeben.

EIGENSCHAFTEN

Umatixo ist ein zementgebundener, einkomponentiger, vorgefertigter, schnell abbindender und aushärtender, in der Farbe Anthrazit erhältlicher Mörtel auf der Basis von Spezialzementen, ausgewählten Zuschlagstoffen, Fasern und spezifischen Zusatzmitteln. Nach dem Anmachen mit Wasser erhält man eine thixotrope und kohäsive Masse. Ein leichtes Quellen sowohl im plastischen Zustand als auch nach dem Aushärten kompensiert den Mörtelschwund. Dadurch wird das Haftvermögen erheblich verbessert und zugleich der Rissbildung vorgebeugt. Durch das hohe Wasserrückhaltevermögen wird bei dünn ausgezogenen Schichten (deren Stärke auf jeden Fall nicht unter 2 cm liegen darf) und, mit gegebener Umsicht, auch unter kritischen Klimabedingungen (Hitze und Wind) das „Verdursten“ weitgehend vermieden; in diesen Fällen sind jedoch geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, mit kaltem Wasser anmachen, in der kühleren Tageszeit aufbringen, usw.). Dank spezifischer Zusatzmittel wird die ausgehärtete Masse wasserundurchlässig und beständig gegen CO₂-Penetration. Umatixo ist ein Produkt für die Instandsetzung von Betontragwerken mit hydraulisch abbindendem Mörtel des Typs CC und der Klasse R4 nach EN 1504-3.

HINWEISE

- Nie mit anderen Bindemitteln, z.B. Zement, hydraulischer Kalk, Gips usw., vermischen.
- Kein Wasser zugeben, wenn das Abbinden bereits begonnen hat.
- Das Gemisch nicht mehr verwenden, wenn es abzubinden beginnt; deshalb sind jeweils nur kleine Mengen anzumachen, die innerhalb der Verarbeitungszeit aufgebracht werden können.
- Bei Hitze und starker Zugluft ist von der Verarbeitung des Produkts abzusehen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. In den Sommermonaten ist für die Verarbeitung des Produkts die kühlere Tageszeit abzuwarten; zudem ist es mit kaltem Wasser anzumachen; die Oberfläche ist gegen Wind zu schützen, durch Besprühen mit Wasser feucht zu halten oder mit Polyethylenplane abzudecken.
- Umatixo nicht bei Temperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C verarbeiten.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitungsarbeiten vor dem Auftrag

Vom Untergrund bröckelige Teile und anderes loses und beschädigtes Material bis zum intakten und tragfähigen Grund entfernen. Den Untergrund bis zu einer Tiefe von mindestens 2 cm aufreißen. Der aufgerissene Untergrund muss aufgeraut (mit Schürftiefen von mindestens 5 mm), sauber und frei von Staub, bröckeligem Material und Schmutz im Allgemeinen sein. Eventuelle Öl- und Fettrückstände sind sorgfältig zu entfernen. Für die Instandsetzung von Böden und sonstigen Bauteilen aus Stahlbeton die Bewehrungseisen vollständig freilegen, den Beton entfernen und die Bewehrungseisen mit einem Wassersandstrahlgebläse oder Sandstrahlgebläse reinigen, bis das blanke Material zum Vorschein kommt. Für einen wirksamen Korrosionsschutz die Bewehrungseisen in zwei Arbeitsgängen mit Restauro Ferri einstreichen und dieses aushärten lassen, um zu vermeiden, dass die anschließenden Beschichtungen die Schutzschicht beeinträchtigen (für die Vorgehensweise siehe das entsprechende Technische Datenblatt). Den Untergrund mit unter Druck stehendem Wasser gut vornässen, bis dieser völlig gesättigt ist. Überschüssiges Wasser verdunsten lassen oder mit einem Schwamm aufsaugen. Das Aufrauen und die Sättigung mit Wasser des Untergrunds sind erforderlich, um die Haftung von Umatixo zu garantieren und dem Quellen des Produkts entgegenzuwirken.

Vorbereitung des Produkts

Umatixo mit ca. 13-15 % Wasser (ca. 3,25 – 4,75 Liter pro 25-kg-Sack) anmachen und mit einem Rührgerät (Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl und geeignetem Rührwerk oder Betonmischer) mischen, bis eine gleichmäßige und klumpenfreie Masse entsteht. Auch bei kleinen Mengen das Anrühren von Hand mit einer Kelle möglichst vermeiden, da in diesem Fall eventuell ein größerer Wasserzusatz notwendig ist, was sich nachteilig auf die Festigkeit und den Widerstand gegen Carbonatisierung auswirkt (bei übermäßigem Wasserzusatz besteht ferner die Gefahr von Rissbildung durch Schwund). Das so vorbereitete Gemisch hat unter normalen Bedingungen (+20 °C) eine Verarbeitungszeit von ca. 20 Minuten. Bei höheren Temperaturen ist die Verarbeitungszeit entsprechend kürzer, bei niedrigeren Temperaturen dagegen länger.

Hinweis zur Verlegung

Das Gemisch Umatixo in das zu füllende Volumen einbringen. Die Oberfläche mit einer Kelle oder Traufel abziehen und nivellieren. Die Mindestauftragsstärke muss ca. 2 cm betragen; Ausgleichsschichten auf „Null“ sind daher unbedingt zu vermeiden. Die Gesamtauftragsstärke darf höchstens 10 cm betragen. Für über 10 cm vorgesehene Stärken ist Umatixo mit gewaschenem Feinkies (3 – 7 mm) in einem Gewichtsanteil von maximal 30 % zu mischen, d.h. ca. 3 Teile in Gewicht von Umatixo und 1 Teil in Gewicht von Feinkies; praktisch entspricht dies ca. 2 Baueimer Feinkies (3 – 7 mm) pro 100 kg Umatixo (4 Säcke mit je 25 kg). Bei einem derartigen Zusatz

ändert sich der Anteil des Anmachwassers mit einer Abnahme von 14 – 16 % auf 12 – 14 %, aber auch die Festigkeit mit einer Reduzierung um ca. 10 %; nach 28 Tagen ist jedoch auf jeden Fall ein Druckfestigkeitswert über 60 MPa garantiert. Das eventuelle Finish mit Reibebrett ist nach dem ersten Abbinden des eingebrachten Mörtels auszuführen, d.h., sobald die Finger der Hand nicht mehr im Mörtel eintauchen, sondern nur noch einen leichten Abdruck hinterlassen. In den Sommermonaten und bei starker Zugluft sind zur Vermeidung von Rissbildung im Mörtel im noch plastischen Zustand aufgrund zu schneller Verdunstung des Anmachwassers die mit Umatixo ausgeführten Ausgleichs- und Reparaturarbeiten entsprechend zu schützen, entweder durch Besprühen der Oberfläche mit Wasser, um diese feucht zu halten, oder durch Abdecken mit Polyethylenplanen.

Reinigung

Die Arbeitsgeräte können vor dem Aushärten des Mörtels mit Wasser, anschließend nur mechanisch gereinigt werden.

WARTEZEITEN

Bei +20 °C ist Umatixo 1 Stunde nach der Verarbeitung begehbar. Hinsichtlich der Freigabe für den Fahrzeugverkehr ist bei ca. +20 °C eine Wartezeit von 2 Stunden für leichte Fahrzeuge, d.h. PKW und Motorräder, bzw. mindestens 4 Stunden für Schwerlastverkehr, d.h. LKW, Industriefahrzeuge usw., nach der Verarbeitung einzuhalten.

TECHNISCHE DATEN

PARAMETER / ANFORDERUNGEN EN 1504-3	WERTE
PULVERPRODUKT	
Konsistenz	Pulver
Rohdichte (MIT 13*)	1,350 kg/l
Körnung (EN 12192-1)	0-2,5 mm
Chloridionengehalt (EN 1015-17) / \leq 0,05%	< 0,01%
Gefahrstoffe (EN 1504-3)	Gemäß Punkt 5.4
FRISCHMÖRTEL	
Anmachwasser	13-15% Wasser (3,25-3,75 Liter pro 25 kg Sack)
Konsistenz	thixotrop
pH Wert	> 12
Frischmörteldichte (EN 1015-6) / Bereich erklärter Werte	2,150 kg/litro
Verarbeitungszeit (EN 13395):	ca. 20 Minuten
Abbindezeit (EN 196-3) Beginn	30 Minuten
Abbindezeit (EN 196-3) Ende	35 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
AUSGEHÄRTETES PRODUKT	
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C
Biegezugfestigkeit (EN 12190) nach 1 Tag	4,0 MPa
Biegezugfestigkeit (EN 12190) nach 3 Tagen	7,0 MPa
Biegezugfestigkeit (EN 12190) nach 7 Tagen	8,0 MPa
Biegezugfestigkeit (EN 12190) nach 28 Tagen	10,0 MPa
Druckfestigkeit (EN 12190) nach 2 Stunden	7,0 MPa
Druckfestigkeit (EN 12190) nach 8 Stunden	15,0 MPa
Druckfestigkeit (EN 12190) nach 18 Stunden	20,0 MPa
Druckfestigkeit (EN 12190) nach 1 Tag	25,0 MPa
Druckfestigkeit (EN 12190) nach 3 Tagen	45,0 MPa

Druckfestigkeit (EN 12190) nach 7 Tagen	50,0 MPa
Druckfestigkeit (EN 12190) nach 28 Tagen / $\geq 45,0$ MPa	55,0 MPa
E-Modul (EN 13412) / $\geq 20,0$ GPa (nach 28 Tagen)	25,0 GPa
Haftung auf Beton (EN 1542) / $\geq 2,0$ MPa	$\geq 2,0$ MPa
Wasseraufnahme (EN 13057) / $\leq 0,5$ kg/(m ² •h ^{0,5})	0,1 kg/(m ² •h ^{0,5})
Carbonatisierungsbeständigkeit (EN 13295) / $d_k \leq$ Beton der Prüfung	Prüfung bestanden
Wärmeverträglichkeit (Frost-Tau-Wechselbeanspruchung mit Tausalzangriff) (EN 13687-4) / $\geq 2,0$ MPa (nach 50 Frost-Tauwechseln)	$\geq 2,0$ MPa
Brandverhalten (EN 13501-1) / Vom Hersteller erklärter Wert	Klasse A1
Klassifizierung (EN 1504-3)	R4 CC

* Die internen Verfahren von Torggler (MIT) werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.
1 MPa entspricht 1 N/mm².

Farbe	Anthrazit
Verpackung	Sack
Packung	25 kg
Palette	50 Säcke

VERBRAUCH

Der Verbrauch von Umatixo beträgt ca. 20 kg/m² pro cm Schichtdicke.

LAGERUNG

Umatixo trocken und geschützt lagern. In der verschlossenen Originalverpackung mindestens 9 Monate haltbar.
VOR FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN.

ZERTIFIKATIONEN

Einstufung des Produkts R4 CC, getestet nach EN 1504-3. Die Leistungserklärungen sind auf Anfrage erhältlich.

Weitere Zertifizierungen und bestandene Prüfungen:

- Das Produkt ist bei den Expositionen XC 1-4, XF 1-4, XW 1-2, XD 1-3, XS 1-3, XM 1, XA 1-2 und X0 anwendbar nach EN 13396 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken – Prüfverfahren – Messung des Eindringens von Chloridionen getestet worden.
- Hoher Frost-Tausalz-Widerstand – Nachweis durch CDF Verfahren
- Hoher Chlorideindringwiderstand – Nachweis durch Prüfung des Chloridmigrationskoeffizienten (Prüfung gemäß EN 13396)
- Entspricht der Wassereindringtiefe unter Druck DIN 12390-8
- Werkseigene Produktionskontrolle gemäß DIN EN 1504-3
- Unternehmenszertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001:2015
- Erfüllt die Bedingungen der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) nach Entscheidung 2000/605/EG der Europäischen Kommission vom 26. September 2000 (Veröffentlicht im Amtsblatt L258)
- Zemente: gemäß DIN EN 197-1
- Gesteinskörnungen: gemäß DIN EN 12620

LEGENDE ZUR EINSTUFUNG NACH EN 1504-3

CC Mörtel oder Beton auf der Basis hydraulischer Bindemittel

PCC	Mörtel oder Beton auf der Basis hydraulischer Bindemittel, modifiziert durch Zugabe von Polymer-Zusatzstoffen
PC	Mörtel oder Beton auf der Basis von Polymer-Bindemitteln und kalibrierten Zuschlägen
P	Reaktive Polymer-Bindemittel
R1	Mörtel für nicht statisch relevante Instandsetzung, mit Druckfestigkeit ≥ 10 Mpa
R2	Mörtel für nicht statisch relevante Instandsetzung, mit Druckfestigkeit ≥ 15 Mpa
R3	Mörtel für statisch relevante Instandsetzung, mit Druckfestigkeit ≥ 25 Mpa
R4	Mörtel für statisch relevante Instandsetzung, mit Druckfestigkeit ≥ 45 MPa

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Dennoch sind sämtliche Empfehlungen und Ratschläge unverbindlich, müssen vor der Verwendung des Produkts von denjenigen überprüft werden, die beabsichtigen, es zu verwenden, und die jegliche Verantwortung übernehmen, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben kann, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich stets, zunächst einen Eignungsversuch durchzuführen und/oder unsere Techniker einzuschalten. Die Firma Torggler behält sich das Recht vor, die Artikel ohne Vorankündigung zu ändern, auszutauschen und/oder aus dem Programm zu nehmen sowie die in diesem Dokument angegebenen Produktdaten zu ändern; in diesem Fall könnten die hier angeführten Angaben nicht mehr gültig sein. Man sollte sich immer auf die neueste Version des technischen Datenblatts, verfügbar unter www.torggler.com, beziehen. Stand 08.04.2021.